

滑脂號數表 (NLGI Numbers)

號數	工作針入度	外觀
NLGI Number	ASTM Worked Penetration at 25°C (1/10mm)	Appearance
000	445-475	流體
00	400-430	半流體
0	355-385	很軟
1	310-340	軟的
2	265-295	軟硬適中
3	220-250	稍硬
4	175-205	硬的
5	130-160	很硬
6	85-115	極硬